



L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX EC

ELASTOMERNÍ IZOLACE

- TOPENÍ A VZDUCHOTECHNIKA
- SANITÁRNÍ ROZVODY
- KLIMATIZACE A CHLAZENÍ

$\mu \geq 5000$

DIN 1988/7 kontrolováno

HCFC - CFC, Cd Free

Class 1 BS 476 PT 71989



K-FLEX EC



v tloušťkách
6-9-13-15-19-25-30-40-50-55-60 mm

vnitřní průměry
od 6 do 168 mm

K-FLEX ST

Pásky: v šíři 1000 mm

STANDARD SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVA*

Tloušťka mm	Tloušťka mm
6	6
10	10
13	13
16	16
19	19
25	25
32	32
40	40
50	50

Pásky: v šíři 1500 mm

STANDARD SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVA*

Tloušťka mm	Tloušťka mm
6	6
10	10
13	13
16	16
19	19
25	25
32	32
40	40
50	50



Desky: 2 m x 1 m ve všech tloušťkách

* SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVA = S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU

Povrchové úpravy:

- ALU
- AL CLAD
- COLOR



Desky a pásky

s nebo bez samolepící K-FLEX ST

Technické parametry

Použití pro teplotní rozsah	+105°C
Tepelná vodivost λ W/(m·K) L10 EN ISO 8497 (DIN 52613)	$\pm 40^\circ\text{C} = 0,040^*$
Korozní rizika	DIN 1988/7*; pH neutral
Součinitel odporu difuze vodních par μ EN 12086 (DIN 52615)	$\mu \geq 5000$
Hořlavost	ČSN 73 0862 – B nesnadno hořlavé Class "1" - BS 476 PT 7 1989

* Kontrolováno nezávislým institutem

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez vyrozumění